

FICHE TECHNIQUE		ASCIURECO
CARACTERISTIQUES	Absorbant ignifugé à base de particules de bois. Pouvoir absorbant Eau 559 % GO 457 %	
RAPPORT D'IGNIFUGATION N°	PE 15 10018	
AUTORISATION SUR RESEAU ROUTIER	NON CONFORME	
NATURE ET ESSENCE	Bois de résineux non traité provenant de France. Forêts gérées durablement.	
PROCESS	Séchage à haute température ,dépoussiérage, tamisage.	
TRAITEMENTS	Bain de sel ignifuge pour ignifugation à cœur + colorant alimentaire séchage et ensachage	
DENSITE NON VIBREE	0.15 à 0.17	
HUMIDITE	9 à 15 %	
PASSAGE EN MICRONS	530 µ à 1400 µ	
CENDRE A 800 ° C.	0.5 %	
CONDITIONNEMENT	Palette de 80 sacs de 40 l.	
APPLICATIONS POUR L'INDUSTRIE ET RESEAU ROUTIER	Absorbant pour hydrocarbure, huile, eau etc.....	
ELIMINATION DES DECHETS	Se conformer à la législation du liquide absorbé	